



## APEX PREMIUM DOLARO PES EKOSKÓRA

WŁAŚCIWOŚĆ	JEDN. MIARY	METODA BADAŃ	WARTOŚĆ
GRUBOŚĆ	MM		0,9 +/- 0,1
GRAMATURA	G/MM <sup>2</sup>		MIN. 700
SZEROKOŚĆ	CM		144
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO	STOPIEŃ NIEBIESKIEJ SKALI	PN-ISO 105-BO2:2006 METODA 2 „P”	7
SIŁA ROZDZIERAJĄCA: WZDŁUŻ W POPRZEK	N	PN-EN ISO 4674-1:2005 METODA B	29,7 25,1
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE (APARAT MARTINDALE)	LICZBA CYKLI	PN-EN ISO 5470-2:2005 METODA 1	WYTRZYMUJE 120 000
ODPORNOŚĆ NA WIELOKROTNE ZGINANIE (W TEMP. +20°C)	LICZBA CYKLI	PN-EN ISO 7854:2002 METODA A „P”	250 000
SKŁAD: WIERZCH SPÓD	100% VINYL 100% PES		