

► Series 3460 Laminat

Kalandrowany Laminat Samoprzylepny Premium Wykończenie Błysk i Mat

Series 3460 to 2,2-milimetrowa (55 mikronów) kalandrowana folia winylowa z przezroczystym, trwałym klejem samoprzylepnym. Zaprojektowana w celu ochrony i przedłużenia żywotności drukowanych obrazów, Series 3460 ma w pełni polimerowy materiał wierzchni i jest dostępna w wykończeniu błyszczącym i matowym. 2,2-milimetrowy materiał wierzchni Series 3460 zapewnia większą zgodność z oklejaniem pojazdów, oznakowaniem pośrednim i grafiką. Trwałość Series 3460 na zewnątrz wynosi do 7 lat.

APLIKACJE I WŁAŚCIWOŚCI

- Laminat ochronny na folie DPF 4650GLX i DPF 4600GLX/MLX
- Grafika samochodowa, oznakowanie pośrednie, kioski i wyświetlacze POP
- Inhibitory UV chronią i wydłużają żywotność wydrukowanej grafiki
- Seria 3460 nie jest przeznaczona do stosowania jako optycznie przezroczysta folia okienna
- Laminat Series 3460 Arlon jest zaprojektowany do laminowania na zimno bez użycia ciepła

WŁAŚCIWOŚCI I DANE FIZYCZNE

WŁAŚCIWOŚĆ	METODY TESTOWE	WARTOŚĆ TYPOWA	
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI	Pomiar połysku pod kątem 60°	≥ 75 Gloss Units (Gloss) ≤ 20 Gloss Units (Matte)	
GRUBOŚĆ	Mikrometr, typ Federal Bench	2.2-mil (55 micron)	
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE	Tester rozciągania 2-calowy (51 mm) rozstaw szczęk; prędkość trawersy 12 cali/min. (5,1 mm/s); kierunek wstęgi	≥ 7 lb/in width	≥ 1.24 kg/cm width
WYDŁUŻENIE	Maszyna wytrzymałościowa Instron j.w.	170%	
OKRES SKŁADOWANIA	Chroniona przed nadmierną wilgocią, temperaturą i bezpośrednim światłem słonecznym.	1 rok od wysyłki fabrycznej	
ZAKRES TEMPERATURY PODCZAS APLIKACJI	Na czyste i suche podłoże	60°F to 80°F	15°C to 27°C
SERWIS ZAKRES TEMPERATUR	Na czyste i suche podłoże	-20°F to 150°F	-29°C to 65°C
STABILNOŚĆ WYMIARÓW	158°F (70°C), 48 godzin	15-mil	0.38 mm
ODPORNOŚĆ NA ODRYWANIE	PSTC-1, 15 min, 70°F (21°C) na stali nierdzewnej	≤ 24 mil	≤ 0.61 mm
PAPIER PODKŁADOWY	Test TLMI pod kątem 90°, 300 in/min (760 cm/min)	70 g/2 in	14 g/cm

Obowiązują standardowe warunki i postanowienia.

USA

200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
800 232 7161 / +1 714 985 6300
+1 714 985 6305

EUROPE

Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
+31 70 354 4311
+31 70 355 7721

CHINA

No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
+86 0536 6226568


ZASADY I WARUNKI


Poniższe zapisy mają zastosowanie w miejsce wszystkich gwarancji wyrażonych wprost lub dorozumianych:

Wszystkie zamówienia i zakupy dokonane w związku z niniejszym dokumentem są regulowane i ograniczone przez standardowe warunki firmy Arlon, które są w pełni objęte niniejszym odniesieniem i są dostępne pod adresem https://www.arlon.com/eu_pl/legal/terms-and-conditions lub w wersji papierowej na żądanie.

USA


 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870


 800 232 7161 / +1 714 985 6300

 +1 714 985 6305

EUROPE

 Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands

 +31 70 354 4311

 +31 70 355 7721

CHINA

 No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400

 +86 0536 6226568