

## RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION REPORT

**NUMERO / NUMBER**

0003\DC\REA\20\_3

**DATA DI EMISSIONE / EMISSION DATE**

07/01/2020

**BUSINESS AREA**

BA Product Conformity Assessment

**LABORATORIO / LABORATORY**

Reaction to Fire

**IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE / SPECIMEN DESCRIPTION**

3A PVC colour

**CLIENTE / CUSTOMER**FOAMALITE Ltd.  
Lough Gowna, Co. Cavan  
IRL CAVAN (Ireland)**NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE STANDARD**EN 13501-1:2019 - Fire classification of construction products and building elements - Part 1:  
Classification using test data from reaction to fire tests

## 1. Dati generali / General data

Identificazione delle norme di riferimento / Standard reference identification:

- EN 13501-1:2007+A1:2009 - Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests.
- EN ISO 11925-2:2010 Reaction to fire tests for building products - Part. 2 - Ignitability when subjected to direct impingement of flame.
- EN 13823:2010+A1:2014 - Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item.

## 2. Identificazione delle procedure / Procedures identification

Deviazione dai metodi di prova/ NO/NO  
Deviations from test methods:

## 3. Dettagli del prodotto classificato / Details of classified product

3.1. Natura e impiego / Nature and end use application :

Il prodotto 3A PVC COLOUR è definito come una lastra in PVC espanso. La sua classificazione è valida per le seguenti condizioni di impiego:

The product 3A PVC COLOUR is defined as a PVC foam sheet. Its classification is valid for the following end use application(s):

- Parete – Senza supporto incombustibile
- Wall – Without non combustible substrate
- Soffitto – Senza supporto incombustibile
- Ceiling – Without non combustible substrate

3.2. Descrizione / Description :

Il prodotto 3A PVC COLOUR è compiutamente descritto nei rapporti di prova in sussidio della classificazione elencati in 5.1

The product 3A PVC COLOUR is fully described in the test reports in support of the classification listed in 5.1.

#### 4. Dichiarazioni / Statements

- Questo rapporto di classificazione definisce la classificazione assegnata al prodotto indicato in copertina secondo le procedure stabilite nella norma EN 13501-1.  
This classification report defines the classification assigned to the product mentioned on the cover in accordance with the procedures given in EN 13501-1.
- I risultati di prova contenuti nel presente rapporto di classificazione si riferiscono esclusivamente al campione provato  
Test results contained in this classification report relate only to the specimens tested.
- Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile di Laboratorio  
test report shall not be reproduced except in full without the written approval of the Managing Director.

#### 5. Rapporti di prova e risultati di prova in supporto di questa classificazione / Test reports and test results in support of this classification

##### 5.1. Rapporti di prova / test reports

| Nome del laboratorio / Name of laboratory | Nome del Committente / Name of sponsor | Numero di Identificazione del rapporto di prova / Test report ref. No. | Metodo di prova / test method |
|---|--|--|-------------------------------|
| CSI S.p.A.                                | FOAMALITE Ltd.                         | 1003/DC/REA/19_1   | EN 13823                      |
| CSI S.p.A.                                | FOAMALITE Ltd.                         | 1003/DC/REA/19_2   | EN ISO 11925-2                |
| CSI S.p.A.                                | FOAMALITE Ltd.                         | 0003/DC/REA/20_1   | EN 13823                      |
| CSI S.p.A.                                | FOAMALITE Ltd.                         | 0003/DC/REA/20_2   | EN ISO 11925-2                |

0003\DC\REA\20\_3

07/01/2020

## 5.2. Risultati di prova per prodotti da costruzione esclusi i pavimenti / Test results for construction products except floorings

| Metodo di prova /<br>Test method   | Parametro /<br>Parameter   | Numero di<br>prove /<br>Number of<br>tests | Risultati / Results   |   |
|--|--|--|---|---|
|  |  |  | Parametri<br>continui media<br>/ Continuous<br>parameter<br>average | Parametri di<br>conformità /<br>Compliance<br>parameter |
| <b>EN ISO11925-2 – 3mm</b><br>Attacco della fiamma in<br>superficie<br>Surface flame attack<br>Applicazione 30 s / 30 s<br>exposure<br><br>Attacco della fiamma<br>all'estremità<br>Edge flame attack<br>Applicazione 30 s / 30 s<br>exposure<br><br>Gocce/parti accese /<br>Flaming droplets/particle | Fs ≤ 150 mm  | 6  | (-)   | S / Y   |
|  | Fs ≤ 150 mm  | 6  | (-)   | S / Y   |
|  | Innesco della<br>carta da filtro/<br>Ignition of the<br>filter paper | 12   | (-)   | S / Y   |
| <b>EN 13823 - 3mm</b>  | FIGRA <sub>0,2MJ</sub>   | 3  | 113,7   | (-)   |
|  | FIGRA <sub>0,4MJ</sub>   |  | 94,3  | (-)   |
|  | LFS < Edge   |  | (-)   | S / Y   |
|  | THR <sub>600s</sub> [MJ]   |  | 3,4   | (-)   |
|  | SMOGRA [m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> ]                             | 3  | 87,3  | (-)   |
|  | TSP <sub>600s</sub> [m <sup>2</sup> ]                                |  | 218,9   | (-)   |
|  | Gocce/parti<br>accese<br>Flaming<br>droplets/<br>particles           | 3  | (-)   | S / Y   |

0003\DC\REA\20\_3

07/01/2020

| Metodo di prova /<br>Test method   | Parametro /<br>Parameter   | Numero di<br>prove /<br>Number of<br>tests | Risultati / Results   |   |
|--|--|--|---|---|
|  |  |  | Parametri<br>continui media<br>/ Continuous<br>parameter<br>average | Parametri di<br>conformità /<br>Compliance<br>parameter |
| <b>EN ISO11925-2 – 10mm</b><br>Attacco della fiamma in<br>superficie<br>Surface flame attack<br>Applicazione 30 s / 30 s<br>exposure<br><br>Attacco della fiamma<br>all'estremità<br>Edge flame attack<br>Applicazione 30 s / 30 s<br>exposure<br><br>Gocce/parti accese /<br>Flamig droplets/particle | Fs ≤ 150 mm  | 6  | (-)   | S / Y   |
|  | Fs ≤ 150 mm  | 6  | (-)   | S / Y   |
|  | Innesco della<br>carta da filtro/<br>Ignition of the<br>filter paper | 12   | (-)   | S / Y   |
| <b>EN 13823 - 10mm</b>   | FIGRA <sub>0,2MJ</sub>   | 3  | 244,2   | (-)   |
|  | FIGRA <sub>0,4MJ</sub>   |  | 235,6   | (-)   |
|  | LFS < Edge   |  | (-)   | S / Y   |
|  | THR <sub>600s</sub> [MJ]   |  | 5,9   | (-)   |
|  | SMOGRA [m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> ]                             | 3  | 376,4   | (-)   |
|  | TSP <sub>600s</sub> [m <sup>2</sup> ]                                |  | 437,0   | (-)   |
|  | Gocce/parti<br>accese<br>Flaming<br>droplets/<br>particles           | 3  | (-)   | S / Y   |

## 6. Classificazione e campo diretto di applicazione / Classification and direct field of application

### 6.1. Riferimenti e campo diretto di applicazione / Reference and direct field of application

Questa classificazione è stata condotta conformemente alla clausola 8.2 della EN 13501-1:2007+A1:2009.

This classification has been carried out in accordance with clause 8.2 of EN 13501-1:2007+A1:2009.

### 6.2. Classificazione / Classification

Il prodotto 3A PVC COLOUR in relazione al suo comportamento alla reazione al fuoco è classificato:

The product 3A PVC COLOUR in relation to its fire reaction behaviour is classified:

**C**

La classificazione aggiuntiva in relazione allo sviluppo di fumo è:

The additional classification in relation to smoke production is:

**s3**

La classificazione aggiuntiva in relazione alle gocce/particelle accese è:

The additional classification in relation to flaming droplets/particles is:

**d0**

Il formato per la classificazione di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione eccetto i pavimenti è la seguente:

The format of the reaction to fire classification for construction products except flooring is:

| Comportamento al fuoco<br>Fire behaviour |   | Sviluppo di fumo<br>Smoke production |          |   | Parti infiammate<br>Flaming droplets |          |
|--|---|--------------------------------------|----------|---|--------------------------------------|----------|
| <b>C</b>                                 | - | <b>s</b>                             | <b>3</b> | - | <b>d</b>                             | <b>0</b> |

0003\DC\REA\20\_3

07/01/2020

### 6.3. Campo di applicazione / Field of application

Questa classificazione è valida per le seguenti condizioni di impiego /  
This classification is valid for the following end use conditions:

- Senza supporto / appoggio  
*Without support / backing*
- Con cavità  
*With gap*
- Tipo di fissaggio: nessuno  
*Type of fixings: none*

Questa classificazione è anche valida, per i seguenti parametri del prodotto /  
This classification is also valid, for the following product parameters:

- Spessore da 3 a 10 mm  
*Thickness from 3 to 10 mm*

## 7. Limitazioni / Limitations

### 7.1. Avvertimento / Warning

Questo documento non rappresenta un'approvazione di tipo od una certificazione del prodotto  
This document does not represent type approval or certification of the product.

**DATA**  
**Date**

**Operating Sector Reaction to Fire**  
**Operating Sector Reaction to Fire**


**BA Product Conformity Assessment**  
**BA Product Conformity Assessment**

07/01/2020

Dr. Lorenzo Zavaglio



Ing. P. Fumagalli



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa / The document is digitally signed in accordance with Legislative Decree n. 82/2005 as amended and replaces the paper document and the handwritten signature.