Karta produktu – Coala Walldesign Ultimatt

nazwa	**Coala Walldesign Ultimatt**
materiał	non – woven (flizelinowa)
wykończenie	gładkie, matowe
gramatura [g/m2]	150 [DIN EN ISO 536]
grubość [µm]	210 [DIN EN ISO 534]
krycie [%]	98 [ISO 2471]
CIE wybielenie [%]	92.5 [ISO 11475]
wytrzymałość na rozciąganie CD [KN/m]	3.5 [DIN EN ISO 1924-2]
wytrzymałość na rozciąganie MD [KN/m]	6.0 [DIN EN ISO 1924-2]
stopień rozszerzania CD [%]	< 0.4 [DIN 54517]
absorpcja wody Cobb60''ts [g/m2]	30 [DIN EN 20535]
absorpcja wody Cobb60''bs [g/m2]	10 [DIN EN 20535]
wilgotność [%]	5.0 ±0,5 [GB/T462]
rodzaj druku	HP Latex / UV
wymiary [m]	1,12 / 1,37 / 1,60 x 100
temperatura aplikacji	18° - 25°C
warunki przechowywania	w temp. 10 - 30°C, wilgotności względnej 40 - 65%, w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym pomieszczeniu

Informacje zawarte w karcie produktu oparte są na praktycznej wiedzy oraz doświadczeniu i powinny być wykorzystywane tylko jako źródło informacji, nie stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Wszystkie podane informacje służą jedynie do opisu produktu i nie należy ich traktować jako gwarantowanych właściwości w sensie prawnym. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we własnym zakresie przetestować dany materiał do swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem, obsługą i zastosowaniem materiału. Odpowiadamy za szkody tylko do wysokości ceny zakupu z wyłączeniem szkód pośrednich i przypadkowych.