



ARLON

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

► DPF 510 ULTRA TACK

Samoprzylepna Winyłowa Folia ULTRA TACK

Folia DPF 510 Ultra Tack to 100-mikronowa folia monomeryczna z bezbarwnym lub szarym samoprzylepnym klejem na bazie rozpuszczalnika o ultra przyczepności. Obustronnie powlekany polietylenem papier podkładowy zapewnia doskonałą stabilność. Bardzo lepki klej zapewnia doskonałą przyczepność podczas wielozadaniowych aplikacji. Folia DPF 510 Ultra Tack jest dostępna w kolorze białym z błyszczącym wykończeniem (DPF 510G-UT lub DPF 510GT-UT) oraz z matowym wykończeniem (DPF 510M-UT lub DPF 510MT-UT). Trwałość zewnętrzna folii DPF 510 Ultra ustalona jest na okres do 3 lat (niezadrukowana folia). Trwałość folii zadrukowanej zależy od zastosowanego tuszu. Patrz dokument Print Media Total System Warranty firmy Arlon dostępny na stronie https://www.arlon.com/eu_en/support/warranties.

APLIKACJE I WŁAŚCIWOŚCI

- Krótkookresowa grafika promocyjna i prezentacyjna
- Grafika na zaporach drogowych, systemy wystawiennicze lub oznakowanie miejsc budowy, i wewnętrzne grafiki podłogowe*
- Idealna do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych na płaskich powierzchniach
- Odpowiednia do grafik do ścian wewnętrznych**
- Doskonała zadrukowalność w druku ekosolwentowym, solwentowym i lateksowym

*W połączeniu z Series 3510 Matte. **Przed użyciem użytkownik powinien określić przydatność produktu do danego zastosowania.

WŁAŚCIWOŚCI I DANE FIZYCZNE

WŁAŚCIWOŚĆ	METODY TESTOWE	WARTOŚĆ TYPOWA
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI	Pomiar połysku pod kątem 60°	Połysk: 70 - 90 jednostek połysku Mat: do 30 jednostek połysku
GRUBOŚĆ	Mikrometr, typ Federal Bench	100 mikronów
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE	Ekstensometr o bazie 51 mm; prędkość poprzeczki 5.1 mm/s, w kierunku wstęgi	≥ 1.8 kg/cm
WYDŁUŻENIE	Maszyna wytrzymałościowa Instron jw	≥ 150%
OKRES SKŁADOWANIA (W KARTONIE)	Idealna temperatura przechowywania 21°C przy 50% wilgotności względnej	1 rok od wysyłki z fabryki
ZAKRES TEMPERATURY PODCZAS APLIKACJI	Na czyste i suche podłoże	10°C do 32°C
ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA	Na czystym i suchym podłożu	-29°C do 65°C
STABILNOŚĆ WYMIARÓW	70°C, 48 godzin	≥ 1.27mm
ODPORNOŚĆ NA ODRYWANIE	PSTC-1, 15 min, 21°C	≥ 0.71 kg/cm
PAPIER PODKŁADOWY	Test TLMI pod kątem 90°, 760 cm/min	7.0 g/cm

Obowiązują standardowe zasady i warunki

USA

200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
800 232 7161 / +1 714 985 6300
+1 714 985 6305

EUROPE

Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
+31 70 354 4311
+31 70 355 7721

CHINA

No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
+86 0536 6226568

aron.com

ZASTOSOWANIE NA PODŁODZE

DPF 510 Ultra Tack jest zalecane do krótkotrwałych zastosowań na podłogach wewnętrznych, takich jak gładkie podłogi, uszczelniony beton, płytki ceramiczne, woskowane podłogi winylowe, uszczelnione drewno, marmur i lastryko, w przypadku stosowania z Series 3510 Matte, które jest zatwierdzone zgodnie z normą europejską Certyfikat EN 14041 na antypoślizgowość graficznych materiałów podłogowych. Aby wybrać najlepszy produkt, Arlon zawsze zaleca przetestowanie przed użyciem powyższych produktów na rzeczywistej powierzchni, ponieważ wydajność produktu może się znacznie różnić w zależności od rodzaju powierzchni, natężenia ruchu, narażenia na działanie sił natury i stanu podłogi. Ze względu na te zmienne, Arlon daje gwarancję na swoje materiały wobec standardowych wad produkcyjnych i nie jest w stanie zaoferować gwarancji wydajności lub możliwości bezpiecznego usunięcia tych produktów w przypadku grafiki podłogowej.

Szczegółowe instrukcje i najlepsze praktyki znajdują się w Przewodniku Arlona.

EN 14041 - Wytrzymałe, tekstylne i laminowane wykładziny podłogowe

Określenie właściwości antypoślizgowych (EN 14041): Określenie dynamicznego współczynnika tarcia materiałów podłogowych zgodnie z EN 14041.

STOSOWANIE NA ŚCIANACH

Firma Arlon nie gwarantuje pomyślnego zastosowania ani usunięcia tej folii w przypadku malowanych ścian wewnętrznych i zewnętrznych z uwagi na dużą różnorodność farb i uszczelniaczy. Stanowczo zaleca się, aby klient określił kompatybilność danej farby i produktu oraz możliwość jego usunięcia. Lokalny kierownik sprzedaży firmy Arlon może udostępnić kwestionariusz dotyczący folii do oklejania ścian, który ułatwi zrozumienie wymogów eksploatacyjnych produktu. Z powodu tych zmiennych firma Arlon nie może zaoferować gwarancji dotyczącej wydajności, trwałości ani łatwego usuwania tych produktów w przypadku ich stosowania na ścianach. Patrz dokument Standard Limited Warranty firmy Arlon dostępny na stronie <http://www.arlon.com/support/standard-limited-warranty>.

ZASADY I WARUNKI

Poniższe zapisy mają zastosowanie w miejsce wszystkich gwarancji wyrażonych wprost lub dorozumianych:

Wszystkie zamówienia i zakupy dokonane w związku z niniejszym dokumentem są regulowane i ograniczone przez standardowe warunki firmy Arlon, które są w pełni objęte niniejszym odniesieniem i są dostępne pod adresem https://www.arlon.com/eu_pl/legal/terms-and-conditions lub w wersji papierowej na żądanie.

Październik 2020 - EMEA

USA

 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870

 800 232 7161 / +1 714 985 6300

 +1 714 985 6305


EUROPE

 Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands

 +31 70 354 4311

 +31 70 355 7721

CHINA

 No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400

 +86 0536 6226568