

## **gudy 803 power tack**

### **Allgemeine Information**

- beidseitig **permanent** selbstklebende, cadmiumfreie transparente dünne Polyester-Folie
- beidseitig hohe Klebkraft
- beschichtet mit einem lösungsmittelfreien, alterungsbeständigen und dauerelastischen Acrylatkleber

### **Einsatzbereiche**

- Aufziehen von z.B. schweren, strukturierten Fotopapieren, Fototafeln, Furnierholzplatten- oder Papieren, Textilien und synthetischem Leder, schwere Spanntücher mit Blockout-Effekt sowie Bannermaterial auf unterschiedlichste Untergründe wie z.B. Betonwände, Verbundmaterialien wie Alu-Dibond oder ACP Panele, Forex®, mehrschichtige Spanplatten (OSB-oder MDF-Platten) ebenso niederenergetische Oberflächen wie Polypropylen oder Polyethylen etc.
- universelle Klebetechnik für vielerlei Anwendungen im Innenbereich- sowie im Außenbereich

### **Verarbeitungshinweise**

- um eine einwandfreie Funktionalität unseres Produktes zu bewahren, empfehlen wir unsere Rollen möglichst nicht der UV-Strahlung auszusetzen, sondern lichtgeschützt (z.B. in dem mitgelieferten Karton) zu lagern. Ebenso empfehlen wir bereits selbstklebend ausgerüstete Materialien (z.B. Platten) nicht zu lagern, sondern zeitnah zum Endprodukt zu verarbeiten.
- bitte beachten Sie, dass in den vielen Einsatzbereichen der Materialien (z.B. in Verbindung mit unterschiedlichen Folien, PVC- Platten oder anderen Applikationsuntergründen) physikalisch bedingte Dimensionsschwankungen auftreten können, die u. U. durch Temperaturschwankungen während der Verarbeitung und/oder Applikation ausgelöst werden können. Aus diesem Grund gelten alle in unseren Technischen Informationen gemachten Angaben als Referenz, jedoch ausdrücklich nicht als Basis für Gewährleistungen oder Garantien. Da es unmöglich ist, das Material in jeder denkbaren Druck/ Applikations- Kombination zu testen, empfehlen wir den Kunden Eigentests zur Qualifikation für die konkrete Endanwendung vorzunehmen

### **General information**

- on either side **permanent** self-adhesive, cadmium-free, transparent and thin Polyester-film
- high adhesive strength on either side
- coated with a solvent-free, age-resistant and permanently elastic acrylate adhesive

### **Areas of application**

- mounting film for heavy structured photopapers or photoboards, veneer wood plates- or papers, textiles, synthetic leather, heavy blackout flexface or banner on several surfaces such as e.g. concrete walls, composite boards like Alu-Dibond or ACP Panels, Forex®, woodboards (OSB-or MDF-panels) also surfaces with low surface tension like Polypropylene or Polyethylene etc.
- universal coating technology for various applications indoor- and outdoor

### **Processing & Handling**

- in order to assure perfect product functionality, we recommend protecting all material from prolonged UV exposure. Please store the material protected from light (e.g. in the transport box provided) when not in use. This also applies to pre-laminated material (e.g. mounting boards)
- please note that due to the multiple areas of application of this material (combined with various films, sheets of PVC or other application substrates) physically- determined dimensional fluctuation might occur that can possibly be triggered by fluctuations in temperature during processing and/or during actual application. For this reason, all specifications in our technical information are meant as references, and explicitly not intended as a basis for warranty or guarantee. Because it is impossible to test every possible print -application combination, we recommend customers conduct their own tests to see if the material is qualified for the actual end-use.
- glossy areas in the adhesive may appear during the winding process and may be partially visible.

## **gudy 803 power tack**

- Glanzunterschiede im Kleberspiegel sind wicklungstechnisch bedingt und können teilweise sichtbar sein.
- Rollen **IMMER** zusammen mit dem Etikett / dem Label aufbewahren – ohne Batchnummer / Stücknummer können keinerlei Rückfragen bzw. Reklamationen bearbeitet werden!
- einführende und weitergehende Verarbeitungshinweise finden sich auf unserer Homepage [www.neschen.de](http://www.neschen.de)
- ALWAYS store the rolls together with the label respectively batch number! Without batch number or production number, no requests or claims can be accepted!
- please refer to the general application tips on our homepage [www.neschen.de](http://www.neschen.de)

### **Vorteile / Besonderheiten**

- hohe Klebkraft
- flexibel mit hoher Dimensionsstabilität
- perfekte Verklebung auf schwierigen Oberflächen mit niedriger Oberflächenspannung z.B. Polypropylen oder Polyethylen
- hoher Kleberauftrag erlaubt Verklebung auf rauen, strukturierten Oberflächen
- weitere Informationen bzw. ein Überblick der Neschen Produktpalette finden Sie auf [www.neschen.de](http://www.neschen.de)

### **Advantages / Special Features**

- high adhesive strength
- flexible but high dimension stability
- perfect bonding on substrates with low surface tension e.g. Polypropylene or Polyethylene
- high coat weight allows adhesion on rough structured surfaces
- more information and an overview about Neschen products you can find at [www.neschen.de](http://www.neschen.de)

## gudy 803 power tack

### Technische Daten / Technical Data

#### Träger / Carrier

<b>Trägermaterial / Film type</b>	Polyester-Folie, transparent Polyester-film, transparent		
<b>Dicke [µm] / Thickness [µm]</b>	23± 2	approx.: 1 mil	
<b>Flächengewicht [g/m<sup>2</sup>] / Weight [g/m<sup>2</sup>]</b>	32± 2		

#### Kleber / Adhesive 1. Seite / 1<sup>st</sup> side

<b>Basis / Adhesive type</b>	Polyacrylat Dispersion polyacrylate dispersion		
<b>pH-Wert / pH-value</b>	ca. / approx. 7,0		
<b>Klebkraft gegen V2A-Stahl [N/25mm]/ Adhesive strength [N/25 mm] V2A-Steel</b>	10 min: > 17	24h: > 20	AFERA 4001

#### Abdeckung / Masking

<b>Materialtyp / Type</b>	doppelseitig silikonisiertes Papier, weiß on either side siliconised paper, white		
<b>Dicke / Thickness [µm]</b>	69± 5	approx. 2.7mil	
<b>Flächengewicht / Weight [g/m<sup>2</sup>]</b>	78± 3		
<b>Trennkraft / Removal force [mN/cm]</b>	20-50	Abzugsgeschwindigkeit / speed 300 mm/min	

#### Kleber / Adhesive 2. Seite / 2<sup>nd</sup> side

<b>Basis / Adhesive type</b>	Polyacrylat Dispersion polyacrylate dispersion		
<b>pH-Wert / pH-value</b>	ca. / approx. 7,0		
<b>Klebkraft gegen V2A-Stahl [N/25mm]/ Adhesive strength [N/25 mm] V2A-Steel</b>	10 min: > 13,5	24h: > 19	AFERA 4001

## **gudy 803 power tack**

### Weitere Angaben / Others

<b>Lagerbedingungen / Storage conditions</b>	18° - 25°C/ 64 - 77°F; 40 bis 65% relative Luftfeuchtigkeit / relative humidity		
<b>Lagerzeit [Jahre] / Shelf Life [Years]</b>	2		
<b>Raumbedingungen beim Verarbeiten/ indoor conditions for processing</b>	5 - 40°C/ 41- 104°F		
<b>Einsatztemperatur/ End-use temperature range:</b>	-30°C bis +100°C	-22° F to +212° F	verklebt auf Aluminium / affixed to aluminium

Die Prüfungen erfolgten im Normalklima gemäß 23/50-2, DIN 50014.

All tests were performed in accordance with 23/50-2, DIN 50014.

Die Angaben in dieser technischen Information bezüglich der Produkte basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Der Käufer trägt das alleinige Risiko für den Einsatz des Produktes. Wir haften für Schäden nur bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschuss aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtsinne aufzufassen. Spezifikationen und Angaben können ohne Ankündigung geändert werden, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Rechtsgültig und verbindlich ist ausschließlich die deutsche Version.

Published information concerning our products is based upon practical knowledge and experience. Purchasers should independently determine, prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. The purchaser must assume all risks for any use, operation and application of the material. We are liable for damage only upon the amount of the purchase price under exclusion of indirect and accidental damage. All information given serves only to describe the product and is not to be regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject to change without notice, errors and omissions excepted.

The German version is solely and exclusively valid and legally binding.

