

► Series 3510

Monomeryczny laminat promocyjny

Series 3510 to kalandrowana folia o grubości 80 mikronów z przejrzystym, trwałym, samoprzylepnym klejem. Folia Series 3510 została zaprojektowana z myślą o ochronie wydruków. Jest wykonana z monomerycznego materiału wierzchniego i jest dostępna w wersji błyszczącej lub matowej.

Trwałość zewnętrzna Series 3510 ustalona jest na okres do 3 lat.

Zapoznaj się ze gwarancją firmy Arlon, dostępną pod adresem https://www.arlon.com/eu_pl/support/warranties

APLIKACJE I WŁAŚCIWOŚCI

- Laminat ochronny dla wszystkich promocyjnych produktów kalandrowanych
- Krótkookresowe oznakowanie, kioski i ekspozytory reklamowe
- Series 3510 Matte posiada certyfikat EN 14041 na antypoślizgowość grafiki podłogowej
- Idealny do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych na płaskich powierzchniach
- Laminat firmy Arlon jest przeznaczony do laminowania na zimno bez stosowania podgrzewania

WŁAŚCIWOŚCI I DANE FIZYCZNE

WŁAŚCIWOŚĆ	METODY TESTOWE	WARTOŚĆ TYPOWA
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI	Pomiar połysku pod kątem 60°	Matowa: od 1,5 do 10 jednostek połysku Błyszcząca: od 70 do 90 jednostek połysku
GRUBOŚĆ	Mikrometr, typ Federal Bench	80 mikronów
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE	Ekstensometr o bazie 51 mm; prędkość poprzeczki 5,1 mm/s w kierunku wstęgi	2.68 kg/cm
WYDŁUŻENIE	Maszyna wytrzymałościowa Instron j.w	≥ 250%
OKRES SKŁADOWANIA (W KARTONIE)	Idealna temperatura przechowywania 21°C przy 50% wilgotności względnej	1 rok od wysyłki z fabryki
ZAKRES TEMPERATURY PODCZAS APLIKACJI	Na czyste i suche podłoże	10°C do 32°C
ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA	Folia naklejona na trawione panele aluminiowe 24 godziny przed badaniem	od -29°C do 65°C
STABILNOŚĆ WYMIARÓW	70°C, 48 godzin, na panelu aluminiowym	0.13 mm
ODPORNOŚĆ NA ODRYWANIE	PSTC-1, 15 min przy 21°C	≥ 0.27 kg/cm
	PSTC-1, 24 godz., przy 21°C	10.7N 25/mm
PAPIER PODKŁADOWY	Test TLMI Release pod kątem 90°, 760 cm/min	24.6 g/cm

Uwaga: Sztywność folii polimerowych/monomerowych może nie odpowiadać również topografii powierzchni atramentów UV

USA

200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
 800 232 7161 / +1 714 985 6300
 +1 714 985 6305

EUROPE

Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
 +31 70 354 4311
 +31 70 355 7721

CHINA

No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
 +86 0536 6226568

ZASTOSOWANIE NA PODŁODZE

Series 3510 Matte jest zatwierdzone zgodnie z Europejską Normą Certyfikacji EN 14041, regulującą antypoślizgowość graficznego materiału podłogowego w suchych warunkach wewnątrz budynku. Arlon zaleca użycie kompatybilnego nośnika – DPF 510 UT / GTR / MTR / GT / MT. Te kombinacje produktów są zalecane do krótkotrwałych aplikacji podłogowych (wewnątrz pomieszczeń), których żywotność obliczona jest na okres do 3 miesięcy. Aby określić najlepszy produkt do zastosowania, Arlon zawsze zaleca testowanie na powierzchni przed użyciem powyższych produktów. Wydajność produktu może się znacznie różnić w zależności od rodzaju powierzchni, natężenia ruchu, narażenia na działanie sił natury i stanu podłogi. Ze względu na takie warunki firma Arlon nie może udzielić gwarancji dotyczącej wykonania, oczekiwanej żywotności ani możliwości czystego usuwania tych naklejanych na podłozie grafik. Zapoznaj się ze standardową ograniczoną gwarancją firmy Arlon, dostępną pod adresem https://www.arlon.com/eu_pl/support/warranties
Szczegółowe metody i najlepsze praktyki zamieszczone są w [instrukcji instalacji](#) Arlon.

EN 14041 - Wytrzymałe, tekstylne i laminowane wykładziny podłogowe

Określenie właściwości antypoślizgowych (EN 14041): Określenie dynamicznego współczynnika tarcia materiałów podłogowych zgodnie z EN 14041.




ZASADY I WARUNKI

Poniższe zapisy mają zastosowanie w miejsce wszystkich gwarancji wyrażonych wprost lub dorozumianych:




Wszystkie zamówienia i zakupy dokonane w związku z niniejszym dokumentem są regulowane i ograniczone przez standardowe warunki firmy Arlon, które są w pełni objęte niniejszym odniesieniem i są dostępne pod adresem https://www.arlon.com/eu_pl/legal/terms-and-conditions lub w wersji papierowej na żądanie.

Sierpień 2020 - EMEA



USA

 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
 800 232 7161 / +1 714 985 6300
 +1 714 985 6305

EUROPE

 Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands
 +31 70 354 4311
 +31 70 355 7721

CHINA

 No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
 +86 0536 6226568